

Junckers COMMERCIAL HP



Polyuretanový 2k lak

Junckers COMMERCIAL HP je dvousložkový, polyuretanový, vodou ředitelný lak určený k lakování předlakovaných nebo neošetřených, nově instalovaných nebo strojově broušených dřevěných podlah v komerčních prostorách. Ke zvýraznění textury dřeva se používá základní lak Junckers PRO SEAL (viz. technický list). Junckers COMMERCIAL HP je nutné před použitím smíchat s tužidlem Junckers COMMERCIAL HP Hardener.

Technické údaje

| | |
|--------------------|--|
| Typ: | Dvousložkový polyuretanový lak |
| Balení: | 5 + 0,5 ltr |
| Vzhled: | Bezbarvý |
| Stupeň lesku: | Ultra mat (lesk 10) Polomat (lesk 50) |
| Poměr natužení: | Důkladně lak protřepejte a za stálého míchání přilijte tužidlo v poměru 10 dílů laku a 1 díl tužidla. Poté lak ihned použijte. Lak ani natuženou směs neředte. |
| Životnost směsi: | Natužený lak by měl být spotřebován do 2 hodin. Vyvarujte se používání směsi překračující tuto dobu. |
| Způsob nanášení: | Štětce, mohérový váleček s krátkým chlupem nebo aplikátor, stříkání airless |
| Vydatnost: | Cca 10 – 12 m ² /ltr |
| Doba schnutí: | Povrch je suchý na dotyk po cca 2-3 hod. při +20°C. |
| Další nátěr: | Cca po 2–3 hodinách při teplotě +20°C. Nanášejte maximálně 2 vrstvy za den. Využíván může být již následující den. Lak je vytvrzen po 72 hodinách. |
| Teplota prostředí: | +10°C |
| Čištění: | Vymyjte pomůcky v mýdlové vodě dříve, než lak zaschne. |
| Skladování: | Skladovat po dobu 1 roku v originální uzavřené a nepoškozené nádobě při +20°C. Nevystavujte přípravku teplotám pod 0°C. |

Doporučený systém nátěru:

Nové, doposud neošetřené dřevěné povrchy nebo dokonale vybroušené dřevěné povrchy:

| | |
|-----------------|---|
| Základní nátěr: | 1 x Junckers PRELAK nebo 1 x Junckers PRO SEAL |
| Finální nátěr: | 2 x Junckers COMMERCIAL HP 2k |

Pokyny pro použití

Neošetřené / broušené povrchy

Odstraňte s podlahy veškerý prach, vosk, mastnotu, politurační přípravky a zbytky z mýdlových saponátů. Povrch přeburste a důkladně vysajte. Naneste základní lak Junckers PRELAK nebo Junckers PRO SEAL (viz. technické listy) a ponechte zaschnout. Poté povrch opět přeburste jemným brusným papírem o zrnitosti č. 120–180 podélně po vláknu (chlupu) dřeva. Vysajte z podlahy přebytečný prach po broušení a vytřete čistou vodou a dobře vyždímaným hadrem. Poté aplikujte 2 nátěry natuženého laku Junckers COMMERCIAL HP 2k.

Dřevěné podlahy předlakované základním lakem

Před lakováním se ujistěte o optimální přidržitosti a dokonalém vzhledu podlahy. Povrch přeburste brusným

papírem zrnitosti č. 180–220, poté vysajte brusný prach a vytřete čistou vodou a dobře vyždímaným hadrem. Provedte zkoušku přidržitosti laku. Na malé ploše naneste v intervalu 2-4 hod. 2 nátěry a po 24 hod. se pokuste hranou mince seškrábnout lak z povrchu. Jestliže je přidržitost laku dokonalá a vzhled je přijatelný, pokračujte v lakování celé plochy. V případě nedostatečné přidržitosti laku postupujte dle informací v sekci „Voskované / politurované podlahy“.

Voskované / politurované podlahy

Vybruste povrch bruskou a brusným papírem zrnitosti č. 24 a odstraňte všechny zbytky starého nátěru. Stopy po broušení vyhladíte brusným papírem zrnitosti č. 60. Nakonec použijte brusný papír zrnitosti č. 120–180, aby byl povrch rovnoměrný. Poté povrch důkladně vysajte a postupujte podle pokynů v návodu na neošetřené, nebo broušené povrchy „Neošetřené / broušené povrchy“.

Čištění

Pravidelné běžné čištění provádějte vysáváním nebo mytím v čisté vodě dokonale vyždímaným hadrem. Vysoce zašpiněné podlahy umyjte roztokem čisticího prostředku Junckers Sylva Neutralizer (viz. technický list). Vodu používejte opatrně, pouze vlhkým hadrem. Nepoužívejte saponáty a čistidla. Nově lakované podlahy nesmí být čišťeny po dobu min. 3 dnů po lakování. Gumové stopy podrážek odstraňte použitím lakového benzínu nebo minerálním terpentýnem.

Důležité upozornění:

Před použitím čtěte informace na obale a dodržujte bezpečnostní kroky.

LIKVIDACE

Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a prázdné nádoby se musí likvidovat dle místních nařízení. Prázdný a suchý plastový obal předejte na řízenou skládku k recyklaci. ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ ODPADU! Kód odpadu tekutý 08 01 12, obal 15 01 02.

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Nepožívat vnitřně. V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění není výrobek Junckers COMMERCIAL HP klasifikován jako nebezpečný. S-věty: 62 - Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění je výrobek Junckers COMMERCIAL HP Hardener klasifikován jako Xi – dráždivý. Obsahuje polyfunkční isokyanát. R-věty: 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. S - věty: 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí; 24 - Zamezte styku s kůží; 36 - Používejte vhodný ochranný oděv; 37 - Používejte vhodné ochranné rukavice; 46 - Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.



dráždivý

Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Naše odpovědnost se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.