

Junckers ISO Line 2k

2 k barva ke značení sportovních povrchů



Přípravek Junckers ISO line určený k čárovému označení sportovních hřišť, dvorců a dalších sportovišť v tělocvičnách a sportovních halách je přípravek na bázi rozpouštědel. Junckers ISO line se doporučuje na lakované sportovní podlahy a dřevěné lakované podlahy dodávané již s konečným povrchovým nátěrem. Junckers ISO line se také doporučuje na všechny další typy povrchových nátěrů.

Technické údaje

Typ:	2 k polyuretanová barva. Dodávány spolu s tvrdidlem samostatně ve dvou baleních. Před použitím se oba komponenty smíchají.
Balení:	1 litr barvy + 0,5 litru tvrdidla
Barva:	Bílá, žlutá, červená, modrá, zelená a černá. Barvy se mohou pro docílení jiných barevných odstínů navzájem míchat. K docílení stejnoměrného vzhledu je obvykle zapotřebí dvou vrstev nátěru.
Poměr natužení:	Důkladně barvu protřepejte. Do dvou dílů barvy přimíchejte 1 díl tvrdidla a dostatečně směs promíchejte.
Životnost směsi:	4 hodiny při +20° C
Vydatnost:	Cca 6–8 m ² /1 ltr (cca 120 m čar širokých 50 mm)
Způsob nanášení:	Štětce, mohérový váleček s krátkým chlupem
Minimální teplota:	+5° C
Poměr ředění:	Dodává se k přímému upotřebení. Přípravek není vhodné dále ředit.
Doba schnutí:	Povrch je na dotek suchý po cca 30–40 min. při teplotě +25° C. Přelakování se provádí po cca 1½-2 hodinách při teplotě +25° C. Maximální tvrdosti povrchu dosáhnete po 72 hodinách.
Čištění:	Použijte ředidlo Junckers THINNER 007.
Skladování:	Vydrží i několik let, pokud je v originální uzavřené a nepoškozené nádobě při teplotě +20° C. Ve vlhkém prostředí ztrácí tvrdící přípravek Hardener svou tvrdnoucí schopnost a tekutá konzistence se zakalí a zgelovatí.

Doporučené množství nátěrů

Pro sportovní povrchy aplikujte 1–2 vrstvy laku Junckers ISO Lacquer 2k + 1 až 2 vrstvy barvy Junckers ISO Line 2k na vytyčené barevné plochy hřiště + 1 vrstva laku Junckers ISO Lacquer 2k.

Značení čar sportovních hřišť a dvorců

Na dobře zaschlý povrch vytyčte čáry sportovních hřišť a dvorců barevnou lepicí páskou. Konce pásky musí být pevně přilepeny k povrchu podlahy. Přetřete kraje pásky čirým lakem Junckers ISO Lacquer 2k. Přelakovaná páska chrání povrch podlahy před případným prosáknutím barvy Junckers ISO Line 2k. Barvu nechejte zaschnout na dotek, poté pásku neprodleně odstraňte (nejpozději do 3 hodin po nanesení vrstvy nátěru). Po zaschnutí barvy Junckers ISO Line 2k se doporučuje opatřit povrch podlahy vrchním ochranným nátěrem, který chrání čárové ohraničení sportovních hřišť a dvorců proti jejich opotřebení.

Kontrolní test

K zajištění optimální adheze nátěru a jeho optimálního vzhledu doporučujeme vždy provést kontrolní test. Ten provádějte na malém místě s použitím obou přípravků – jak barvy Junckers ISO Line 2k, tak i podkladového nátěru k přelepení hran lepicí pásky. Po zaschnutí těchto míst proveďte test adheze ostrým předmětem, nejlépe hranou mince. Pokud je nátěr adhezivní, povrch uspokojivý, můžete pokračovat v čarování sportoviště. Není-li tomu tak, povrch podlahy musíte nejprve vyběrsit (dle instrukcí v návodu „Broušení podlah“) a poté přelakovat podkladovým nátěrem podle návodu v části „Doporučené množství nátěrů“.

Broušení podlah

K odstranění starých nátěrů použijte brusný papír o zrnitosti č. 24. Povrch vyrovnáte brusným papírem o zrnitosti č. 60 a nakonec povrch vybrusíte brusným papírem č. 120–180, aby byl povrch rovnoměrně vyhlazený. Povrch důkladně vysajte od přebytečného prachu a postupujte podle doporučení v části „Doporučené množství nátěrů“.

Důležité upozornění:

Odstraňte lepicí pásku ihned po zaschnutí povrchu natřeného přípravkem Junckers ISO Line 2k. Povrch musí být suchý na dotek, po delším časovém intervalu odstranění pásky by mohl být přechod mezi čarami a hřištěm kostrbatý.

Důležité upozornění:

Před použitím čtěte informace na obale a dodržujte bezpečnostní pokyny.

LIKVIDACE

Neavlátat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a prázdné nádoby se musí likvidovat dle místních nařízení. ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU! Kód odpadu - zbytky tekuté barvy N – 08 01 11; zbytky tuhé barvy N – 08 01 11; obal N – 15 01 10. Likvidovat s ostatním plechovým nebo plastovým obalem dle platných předpisů o chemických odpadech.

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Xi



dráždivý

Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Nepožívat vnitřně. V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění je výrobek klasifikován jako Xi – dráždivý. Obsahuje organická ředidla. R-věty: 10 – Hořlavý; 36 – Dráždí oči; S-věty: 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí; 23 - Nevdechujte páry; 25 - Zamezte styku s očima; 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; 46 - Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; 51 - Používejte pouze v dobře větranych prostorách.

Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Naše odpovědnost se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.