

Junckers PRO TECH



Alkydový lak

Junckers PRO TECH je rychleschnoucí lak k profesionálnímu použití. Poskytuje trvanlivý povrchový nátěr vybroušeným i neošetřeným dřevěným podlahám. V porovnání s podobnými výrobky obsahuje rozpouštědla s jemným zápachem a rozpouštěcí schopností.

Technické údaje:

Typ:	Na vzduchu schnoucí alkydové rozpouštědlo se slabým zápachem.
Balení:	0,75 ltr; 2,5 ltr; 5 ltr. a 10 ltr
Barva:	Bezbarvý
Stupeň lesku:	Cca 20 mat Cca 50 pololesk Cca 70 lesk
Metoda:	DIN 67 530, 60°
Vydatnost:	Cca 10 m ² / ltr
Způsob nanášení:	Štětce, mohérový váleček, aplikátor
Minimální teplota:	+ 10°C
Poměr ředění:	dodává se v konzistenci k přímému použití. Směs můžete ředit 5-10% ředidla Junckers THINNER 008.
Doba schnutí:	Při +23° C, 50% relativní vlhkosti Broušení - cca 6 hodin Přelakování - po 6 hodin Nízká zátěž - po 24 hodin Maximální tvrdosti povrchu dosáhnete cca za 1 týden.
Čištění:	Použijte ředidlo Junckers THINNER 007.
Skladování:	Vydrží i několik let v originální uzavřené a nepoškozené nádobě při 20° C.

Doporučené množství nátěrů

Povrchy vystavené vysoké zátěži 3 vrstvy, povrchy vystavené nízké zátěži 2 vrstvy a povrchy určené pro sport 3 vrstvy nátěru Junckers PRO TECH při vydatnosti 10 m²/1 liter.

Pokyny pro použití

Neošetřené / broušené povrchy

Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty, polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů. Povrch vybruste, zbavíte se špíny a veškerých nerovností. Důkladně povrch vysajte.

Naneste vrstvu laku Junckers PRO TECH a nechejte zaschnout. Povrch přebruste jemným brusným papírem o zrnitosti č. 120-180 podélně po vlákně dřeva. Podlahu zbavte přebytečného prachu po broušení a vytřete čistou vodou a dobře vyždímaným hadrem. Poté aplikujte další 1-2 vrstvy laku Junckers PRO TECH.

Průmyslově lakované podlahy

Důkladně povrch vybruste brusným papírem zrnitosti č. 180-220. Vysajte brusný prach a vytřete čistou vodou a dobře vyždímaným hadrem. Další nátěry nanášejte až po zkoušce adheze - prováděné na menším místě ve 4 hodinovém intervalu. Zkoušku adheze provádějte tak, že na určité místo nanese druhou a třetí vrstvu nátěru ve 4 hodinovém intervalu a po 24 hodinách vyzkoušejte ostrým předmětem (např. hranou mince), zda nátěr drží. Pokud je nátěr v pořádku, můžete povrch podlahy přelakovat druhou a třetí vrstvou nátěru. Pokud přilnavost není uspokojivá,

postupujte podle pokynů v návodu na povrchy ošetřené voskem nebo jinými polituračními přípravky „Voskované / politurované podlahy“.

Voskované / politurované podlahy

Vybruste povrch bruskou a brusným papírem zrnitosti č. 24 a odstraňte všechny zbytky starého nátěru. Stopy po broušení vyhladíte brusným papírem zrnitosti č. 60. Nakonec použijte brusný papír zrnitosti č. 120-180, aby byl povrch rovnoměrný. Poté povrch důkladně vysajte a postupujte podle pokynů v návodu na neošetřené nebo broušené povrchy „Neošetřené / broušené povrchy“.

Důležité upozornění:

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte informace na obale a pečlivě dodržujte bezpečnostní opatření.

LIKVIDACE

Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a prázdné nádoby se musí likvidovat dle místních nařízení. ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU! Kód odpadu - zbytky tekuté barvy N - 08 01 11; zbytky tuhé barvy N - 08 01 11; obal N - 15 01 10. Likvidovat s ostatním plechovým nebo plastovým obalem dle platných předpisů o chemických odpadech.

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Nepožívat vnitřně. V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění je lak Junckers PRO TECH klasifikován jako R 10 - Hořlavý. Obsahuje organická ředidla.

R - věty:	10 - Hořlavý
S - věty:	2 - Uchovávejte mimo dosah dětí 23 - Nevdechujte výpary 46 - Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 51 - Používejte pouze v dobře větraných prostorách

Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Naše odpovědnost se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.