

Junckers RUSTIC SOLID 100



Impregnační olej

Junckers RUSTIC SOLID 100 je vytvrzovací podlahový olej na bázi alkydových a přírodních olejů s vysokým obsahem sušiny. Ideální k ošetření a údržbě masivních dřevěných podlah a povrchů z neopracovaného dřeva v interiéru.

Technické údaje

Typ:	Vytvrzovací alkydový olej
Balení:	0,75 ltr; 2,5 ltr; 5 ltr; 10 ltr; 25 ltr a 200 ltr
Barva:	Nahnědlý v tekutém stavu, po zaschnutí získá dřevo hluboký teplý jas.
Stupeň lesku:	Závisí na závěrečném nátěru. Čím je nátěr silnější, tím nižší je stupeň lesku.
Vydatnost:	Savé podklady (buk, javor): cca 7,5 m ² /1 ltr. Méně savé podklady (dub, merbau, jasan) cca 15 m ² /1 ltr.
Způsob nanášení:	Široký štětec, mohérový váleček, nerez stěrka, nebo aplikátor v kombinaci s nylonovou podložkou na leštění
Teplota:	Min. +10 °C
Poměr ředění:	Dodává se k přímému upotřebení. Přípravek není vhodné ředit.
Doba schnutí:	Povrch je na dotek suchý po cca 16 hodinách při pokojové teplotě. Povrch může být využíván po 24 hodinách. Zcela vytvrzený po cca 7 dnech.
Čištění:	Technický benzín nebo podobné čisticí prostředky.
Skladování:	Vydrží i několik let, pokud je v originální uzavřené a nepoškozené nádobě při teplotě +20° C. Nevystavujte teplotám nad +40° C.

Pokyny pro použití

Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty, polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů. Vybruste povrch tak, ať je dokonale rovný, použitím brusného papíru č. 120-150 nebo čistou abrazivní nylonovou podložkou bez přidání mýdlových saponátů. Povrch důkladně vysajte a zbavte prachu. Vyčistěte podlahu vlhkým hadrem a čistou vodou.

Nejsnazší aplikace je použitím mohérového válečku s krátkým vlasem. Abyste zjistili stupeň sání dřeva, naneste malé množství olejového přípravku Junckers SOLID 100 na menší místo na podlaze. Množství nátěrů závisí na tom, kolik oleje dřevěná podlaha absorbuje.

Méně savé druhy dřevin (dub, jasan, merbau)

Postačuje jedna vrstva oleje. Naneste olej a v průběhu 20 minut přebývajícím olejem rozetřete na více savá místa. Setření možných zbytků oleje proveďte čistým bavlněným hadrem nejpozději do 1 hodiny po nanesení. Povrch musí mít po setření jednotný matný vzhled.

Savé druhy dřevin (buk, javor)

Naneste olej v průběhu 20 minut na podlahu. Následně proveďte nanesení druhé vrstvy způsobem „mokrý do mokrého“. I při tomto způsobu nanášení platí podmínka

setření přebytečného oleje do 1 hodiny od nanesení. Dobře si svou práci předem naplánujte, velké plochy je vhodné rozdělit na plochy menší o velikosti cca 10–25 m².

Doba schnutí

Ponechte zaschnout minimálně 16 hodin při pokojové teplotě, poté proveďte případné přebroušení zvednutých dřevních vláken černým padem. Brusný prach vysajte.

Konečné ošetření

K závěrečnému ošetření použijte Junckers RUSTIC TOP OIL na vodní bázi. Naneste dvě slabé vrstvy (cca 60-80 m²) v intervalu jedné hodiny. Před použitím výrobku RUSTIC TOP OIL prostudujte návod k jeho použití uvedený na obalu. Po cca 1 hodině je povrch dostatečně suchý a pochůzný.

Důležité upozornění:

Uvedené doby schnutí platí pro běžné klimatické podmínky v místnosti (50-60% rV a cca 20°C). V kombinaci RUSTIC SOLID 100 a RUSTIC TOP OIL je povrch podlahy zcela vytvrzen po 7 dnech.

Před použitím výrobku prostudujte návod k použití uvedený na obalu.

Vzhledem k možnému riziku samovznícení uchovávejte olejem nasycené hadry v uzavřeném plechovém kontejneru bez přístupu vzduchu.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při náhodném požití ihned kontaktujte lékaře a ukažte obal nebo etiketu.

LIKVIDACE

Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a prázdné nádoby se musí likvidovat dle místních nařízení. Prázdný a suchý kovový obal předejte na řízenou skládku k recyklaci. ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ ODPADU! Kód odpadu 08 01 12.

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Nepožívat vnitřně. V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění není výrobek klasifikován jako nebezpečný. S-věty: 46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Naše odpovědnost se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.