

Junckers SPORT HP 2k



Polyuretanový 2k lak

Junckers SPORT High Performance (HP) 2k poskytuje trvanlivý lakovaný nátěr dřevěných podlah určených pro sport. Jde o přípravek na vodní bázi se slabým zápachem. Používá se na nové podlahy, podlahy již dříve lakované nebo na broušené podlahy. Junckers SPORT HP Lacquer je nutné před použitím smíchat s tužidlem Junckers SPORT HP Hardener.

Technické údaje

Typ:	Dvosložkový polyuretanový lak na vodní bázi
Balení:	2 + 0,2 ltr; 5 + 0,5 ltr a 10 + 1 ltr
Poměr natužení:	Důkladně lak protřepejte. Za stálého míchání přilijte tvrdidlo v poměru 10 dílů laku a 1 díl tužidla. Důkladně promíchejte.
Životnost směsi:	Natužený lak by měl být spotřebován do 2 hodin. Vyvarujte se používání směsi překračující tuto dobu.
Způsob nanášení:	Štětce, mohérový váleček s krátkým chlupem nebo aplikátor
Vydatnost:	Cca 10 – 12 m ² /ltr
Doba schnutí:	Povrch je suchý na dotyk po cca 2-3 hod. při +20°C. Využíván může být následující den. Maximální pevnosti povrchu dosáhnete po 72 hodinách.
Další nátěr:	Cca po 2–3 hodinách při teplotě +20°C. Nanášejte maximálně 2 vrstvy denně.
Poměr ředění:	Lakový systém se používá po namíchání laku s tužidlem Junckers SPORT High Performance Hardener - neředit.
Teplota prostředí:	+10°C
Čištění:	Vymyjte pomůcky v mýdlové vodě dřívě, než lak zaschne.
Skladování:	Skladovat po dobu 1 roku v originální uzavřené a nepoškozené nádobě při +20°C. Nevystavujte přípravek teplotám pod 0°C.

Důležité upozornění:

Přidávejte tužidlo do laku za stálého míchání! Poté nechejte 10 minut odstát a před použitím opět promíchejte.

Doporučené množství nátěrů

Povrchy vystavené vysoké zátěži: 1 nátěr Junckers PRELAK při vydatnosti 8 m²/ltr + 2 nátěry Junckers SPORT HP 2k při vydatnosti 10-12 m²/ltr.

Povrchy určené pro sport

- prostředí s klimatizací: 3 vrstvy nátěru Junckers SPORT HP 2k při vydatnosti 10–12 m²/ltr.

- prostředí bez klimatizace: 1 nátěr Junckers PRELAK při vydatnosti 8 m²/ltr + 2 nátěry Junckers SPORT HP 2k při vydatnosti 10-12 m²/ltr.

Pokyny pro použití

Neošetřené / broušené povrchy

Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty, polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů. Povrch vybruste, zbavíte se špíny a veškerých nerovností. Důkladně povrch vysajte. Naneste vrstvu natuženého laku Junckers SPORT HP 2k a nechejte zaschnout. Povrch přebruste jemným brusným papírem o zrnitosti č. 120–180

podélně po vlákně (chlupu) dřeva. Vysajte z podlahy přebytečný prach po broušení a vytřete čistou vodou a dobře vyždímaným hadrem. Poté aplikujte 1–2 další nátěry natuženého laku Junckers SPORT HP 2k.

Průmyslově lakované podlahy

Důkladně povrch vybruste brusným papírem zrnitosti č. 180–220. Vysajte brusný prach a vytřete čistou vodou a dobře vyždímaným hadrem. Další nátěry byste měli nanášet až po zkoušce adheze na menším místě, prováděné ve 4 hodinovém intervalu. Zkoušku adheze provádějte tak, že na určité místo nanese druhou a třetí vrstvu nátěru ve 4 hodinovém intervalu a po 24 hodinách vyzkoušíte ostrým předmětem (např. hranou mince), zda nátěr drží. Pokud je nátěr v pořádku, můžete povrch podlahy přelakovat druhou a třetí vrstvou nátěru. Pokud přilnavost není uspokojivá, postupujte podle pokynů v návodu na povrchy ošetřené voskem, nebo jinými polituračními přípravky „Voskované / politurované podlahy“.

Voskované / politurované podlahy

Vybruste povrch brusnou a brusným papírem zrnitosti č. 24 a odstraňte všechny zbytky starého nátěru. Stopy po broušení vyhladíte brusným papírem zrnitosti č. 60. Nakonec použijte brusný papír zrnitosti č. 120–180, aby byl povrch rovnoměrný. Poté povrch důkladně vysajte a postupujte podle pokynů v návodu na neošetřené, nebo broušené povrchy „Neošetřené / broušené povrchy“.

Důležité upozornění:

Před použitím čtěte informace na obale a dodržujte bezpečnostní kroky.

LIKVIDACE

Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a prázdné nádoby se musí likvidovat dle místních nařízení. Prázdný a suchý plastový obal předejte na řízenou skládku k recyklaci. ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBĚRNÉ ODPADU! Kód odpadu tekutý 08 01 12, obal 15 01 02.

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Nepožívat vnitřně. V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění není výrobek Junckers SPORT HP Lacquer klasifikován jako nebezpečný. S-věty: 62 - Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí. V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění je výrobek Junckers SPORT HP Hardener klasifikován jako Xi – dráždivý. Obsahuje polyfunkční isokyanát. R-věty: 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. S - věty: 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí; 24 - Zamezte styku s kůží; 36 - Používejte vhodný ochranný oděv; 37 - Používejte vhodné ochranné rukavice; 46 - Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Xi



dráždivý

Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Naše odpovědnost se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.