

Junckers STRONG



Trvanlivý lak

Junckers STRONG poskytuje trvanlivý lakový nátěr dřevěných podlah. Jde o přípravek na vodní bázi se slabým zápachem.

Používá se na nové podlahy, podlahy již dřívě lakované nebo na broušené podlahy. Je vhodný pro interiér, na jakékoliv dřevěné plochy.

Technické údaje

| | |
|------------------|--|
| Typ: | Polyuretanový lak na vodní bázi |
| Balení: | 2,5 ltr; 5 ltr a 10 ltr |
| Barva: | Krémová až mléčně bílá v kanystru, po zaschnutí zanechává na povrchu dřeva bezbarvý film. Během lakování se odstín dřeva lehce změní, ale po dokončení práce je celkový vzhled povrchu světlejší. Laky na vodní bázi dávají dřevu vždy světlejší konečný vzhled než laky na bázi rozpouštědel. |
| Stupeň lesku: | Cca 20 (mat), 50 (pololesk) nebo 70 (lesk) |
| Metoda: | DIN 67 530, 60° |
| Vydatnost : | Cca 10 m ² /ltr |
| Způsob nanášení: | Štětce, mohérový váleček s krátkým chlupem, aplikátor |
| Teplota: | +10 °C |
| Poměr ředění: | Junckers STRONG se již nemusí ředit. Ředění se nedoporučuje. |
| Doba schnutí: | Cca 4 hodiny při +25 °C. Maximální tvrdosti povrchu dosáhnete po 72 hodinách. |
| Čištění: | Vymyjte pomůcky v mýdlové vodě dřívě, než lak zaschne. Zaschlý materiál odstraníte ethanolem. |
| Skladování: | Vydrží i několik let v originální uzavřené a nepoškozené nádobě při +20 °C. Nevystavujte přípravek teplotám pod +10 °C. |

Doporučené množství nátěrů

Povrchy vystavené vysoké zátěži: 1 nátěr přípravkem Junckers PRELAK při vydatnosti 8 m²/ltr + 2 nátěry přípravkem Junckers STRONG při vydatnosti 10 m²/ltr.

Povrchy vystavené nízké zátěži: 1 nátěr přípravkem Junckers PRELAK při vydatnosti 8 m²/ltr + 1 nátěr přípravkem Junckers STRONG při vydatnosti 10 m²/ltr.

Pokyny pro použití

Neošetřené / broušené povrchy

Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty, polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů. Povrch vybruste, zbavíte se spíny a veškerých nerovností. Poslední broušení by mělo být provedeno brusným papírem o zrnitosti nejméně č. 120. Pak teprve nanášejte základní lak Junckers PRELAK nebo Junckers PRELAK Spatula dle návodu. Po zaschnutí základního laku povrch přebruste brusným papírem o zrnitosti č. 150–180 nebo černou nylonovou síťovou podložkou. Naneste vrstvu přípravku Junckers STRONG a nechejte

zaschnout. Povrch přebruste jemným brusným papírem o zrnitosti č. 120–180 podélně po vláknu (chlupu) dřeva. Vysajte z podlahy přebytečný prach po broušení a vytřete čistou vodou a dobře vyždímaným hadrem. Poté aplikujte další 1–2 další nátěry laku Junckers STRONG.

Dřívě lakované podlahy

Důkladně povrch vybruste brusným papírem zrnitosti č. 180–220. Vysajte brusný prach a vytřete čistou vodou a dobře vyždímaným hadrem.

Další nátěry byste měli nanášet až po zkoušce adheze na menším místě, prováděné ve 4 hodinovém intervalu. Zkoušku adheze provádějte tak, že na určité místo nanesete dvě vrstvy laku ve 4 hodinovém intervalu a po zaschnutí vyzkoušíte ostrým předmětem (např. hranou mince), zda nátěr drží. Pokud je nátěr v pořádku, můžete povrch podlahy přelakovat druhou a třetí vrstvou nátěru. Pokud přilnavost není uspokojivá, postupujte podle pokynů v návodu na povrchy ošetřené voskem, nebo jinými polituračními přípravky „Voskované / politurované podlahy“.

Voskované / politurované podlahy

Vybruste povrch brusnou a brusným papírem zrnitosti č. 24 a odstraňte všechny zbytky starého nátěru. Stopy po broušení vyhladíte brusným papírem zrnitosti č. 60. Nakonec použijte brusný papír zrnitosti č. 120–180, aby byl povrch rovnoměrný. Poté povrch důkladně vysajte a postupujte podle pokynů v návodu na neošetřené nebo broušené povrchy „Neošetřené / broušené povrchy“.

Důležité upozornění:

Před použitím čtěte informace na obale a dodržujte bezpečnostní kroky.

LIKVIDACE

Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a prázdné nádoby se musí likvidovat dle místních nařízení. Prázdný a suchý plastový obal předejte na řízenou skládku k recyklaci. ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ ODPADU! Kód odpadu tekutý 08 01 12, obal 15 01 02.

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Nepožívat vnitřně. V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění není výrobek klasifikován jako nebezpečný. S-věty: 62 - Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Naše odpovědnost se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.